

REX 2000

Reib- und Gleitmaterialien



Bremswerkstoff R 681

Das REX Reibmaterial R 681 ist ein harzgebundener metallfreier Hochleistungs-Faserverbund-Werkstoff. Die Produkte zeichnen sich durch äußerst hohe Lastwechselfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und Lebensdauer aus. Die Produkte sind konform mit dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz entsprechend 2002/95/EG (RoHS). Die Produktion ist lösemittelfrei.

Technische Daten


Eigenschaften	Norm	Prüfparameter	Einheit	Messwert ²⁾
Dichte	DIN 53479	20°C	g/cm ³	1,4
Kugeldruckhärte H132/30	DIN 53456	20°C	N/mm ²	28
Zugfestigkeit	DIN 53455	20°C	N/mm ²	12
Druckfestigkeit	Rex-PV51	20°C	N/mm ²	13
Biegefestigkeit	DIN 53452	20°C	N/mm ²	29
Härte Shore D	Rex-PV15	20°C		59
Wärmeausdehnungskoeffizient	Rex-PV52	20-120°C	1/K	2,1 · 10 ⁻⁵
Temperaturbelastbarkeit Dauer Kurzzeitig	Rex-PV53	(KDH -30%) 48h 1h	°C °C	275 325
Reibwert $\mu^{1)}$	Rex-PV75 (Stahl C90, trocken)	P: 225 N/cm ² V: 0,145 m/sec		0,47
Chem. Beständigkeit				weitgehend ölbeständig

¹⁾ Bei verschiedenen Temperaturen siehe Diagramm auf der Rückseite.

²⁾ DIN 7708: „Die an Norm-Probekörpern gefundenen Eigenschaftswerte sind Werkstoffkennwerte und gelten nicht für beliebig gestaltete und hergestellte Pressteile.“

Diagramm

Reibwert in Abhängigkeit der Arbeitstemperatur



Material: REX 681
Prüfdruck: 225 N/cm²
Prüfgeschwindigkeit: 0,145 m/s

Lieferform:

Formgedrückt und gestanzte Teile nach Zeichnung oder Muster

Anwendungen:

- Bremsbeläge z.B. für Spindel- oder Stoppbremsen in Textilmaschinen
- Antriebs-, Last-, oder Sicherheitskupplungen in Textilmaschinen und im allg. Maschinenbau

Die Angaben und Daten dieser Information erfolgen nach bestem Wissen. Sie wurden - soweit möglich - durch Versuche ermittelt. Wir empfehlen, einen der geplanten Anwendung angepassten Test durchzuführen. Die Mitarbeiter der Bereiche Verkauf und Entwicklung stehen gerne beratend zur Verfügung.