




rex thermoglas Band 80 x 0,2 mm L
roh 200 g/m²
rex thermoglass tape 80 x 0,2 mm L
loomstate 200 g/m²



ARTIKELNUMMER 126982
ITEM NUMBER
MATERIAL 100 % E-Glas, 9 µm
MATERIAL 100 % E-Glas, 9 µm
AUSRÜSTUNG Roh
FINISHING Loomstate



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL SPECIFICATION

	EINHEIT UNIT	WERT VALUE	TOLERANZ TOLERANCE	PRÜFMETHODE TEST/ STANDARD
Bindung Weave		Leinwand Plain		DIN ISO 9354
Garnfeinheit Kette Yarn count warp	tex	68		DIN 53830-3
Garnfeinheit Schuss Yarn count weft	tex	68		DIN 53830-3
Fadenanzahl Kette Number of threads warp	Fd/10 cm Threads/10 cm	120	± 7	EN 1049-2
Fadenanzahl Schuss Number of threads weft	Fd/10 cm Threads/10 cm	90	± 9	EN 1049-2
Flächengewicht Weight	g/m ²	200	± 10	DIN EN 12127
Dicke Thickness	mm	0,2	± 0,02	DIN EN ISO 5084
Farbe Colour		weiß white		
Nutzbreite Width	mm	80	± 2	DIN EN 1774
Aufmachung Appearance	m	100		

Einsatztemperatur Gewebe bis 500°C (kurzzeitig 600°C ohne mechanische Belastung)
Application temperature Fabric up to 500°C (short-term 600°C without mechanical load)

Zulassungen/ Zertifikate USCG164.109/EC0736/SEE0736P0003751
Approvals/ Certificate

Lagerhinweise Die verpackten Rollen in trockenen Räumen bei -10°C bis +50°C lagern
Storage instructions Packed rolls are to be stored from -10°C to +50°C in dry rooms

Alle Angaben beruhen auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Soweit möglich, wurden die Daten durch Prüfungen ermittelt und gelten als unverbindliche Richtlinie. Wegen der Vielzahl möglicher Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen, die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, muss über die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Einsatz der Anwender in eigener Verantwortung entscheiden. Die Angaben und Hinweise dieser Druckschrift stellen keine Garantieübernahme dar. Garantieerklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der gesonderten ausdrücklichen schriftlichen Erklärung (Individualvereinbarung). Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor.
All information is based on current technical knowledge and experience. As far as possible, the data have been determined by tests and are considered to be a non-binding guideline. Because of the large number of possible processing and application conditions that lie outside our sphere of influence, you are solely responsible for determining the suitability of the product for the intended use of the user. The information and instructions in this publication do not constitute a guarantee. To be effective, guarantee declarations require a separate express written declaration (individual agreement). We reserve the right to adapt the product to technical progress and new developments.